

Tehnička uputa

NivoPlus 3-15

Samonivelirajuća cementna podna masa za izravnavanje

Razred CT C20 F5 prema EN 13813

KH0911380000



Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Za podno grijanje
- Na beton, umjetni kamen, mozaik i cementni estrih
- Debljina sloja 3-15 mm
- Lagana obrada
- Za keramičke pločice i laminatne parkete
- Za ručnu i strojno nanošenje



Opis proizvoda

Samonivelirajuća cementna podna masa za izravnavanje za ručnu i strojnu primjenu.

Područje primjene

Za nивелирање и изравњавање неравних подова на основи цемента (бетон, цементни естри), постојећих минералних облога као што су теракота, природни камен, пластика итд., у дебљини од 3 до 15 mm. За унутарне и ванске наткривене површине, те подна гријања. Површине изведене с NivoPlus се обавезно морaju облоžити.

Obrada

Podloga

Подови на основи цемента (бетон, цементни естри), постојеће минералне облоге као што су теракота, природни камен, пластика итд.

Priprema podlage

Подлога мора бити одговарајуће чврста, суха и чиста. Подлоге претходно припремити с LB-Knauf Estrichgrund, при чему јако упојне подлоге премазати два пута. Неупојне глатке подлоге (нпр. постојећу керамику, теракоту и сл.) припремити с LB-Knauf KontaktB Plus.

Miješanje

Код ручне припреме, сухи материјал непосредно прије изведене измишети са чистом водом руčним мјешачем до постизања једноличне пастозне жите мase без грудица, масу оставити 5 минута да сазрије те поново kratko промијешати.

Могуће је и изливавање помоћу струја за ћубукање (нпр. PFT G4/G5 опремљеним dodatnim mješačem Rotoquir/Rotomix).

Izvedba

Припремљену масу разлiti по припремљеној подлози, једнолично развуći metalnom gladilicom за естрихе и одзрачиti igličastim valjkom prolaskom u dva okomita smjera. Veličina iglica valjka mora biti oko dvije debljine sloja.

Napomene:

Izmiješati само онолико материјала колико је могуће уградити у 20 min.! Temperature подлоге, материјала и zraka moraju biti između +5°C i +25°C. Svježe izlivene površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

Ne dodavati никакве друге материјале.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,6 mm	Utrošak vode:	cca. 0,22 l/kg suhog morta
Tlačna čvrstoća:	≥20 N/mm ²	Čvrstoća pri savijanju:	≥5 N/mm ²
Oslobađanje korozivnih supstanci	CT	Čvrstoća prionjivosti površine:	cca. 1,0 N/mm ²
Vrijeme sušenja:	cca. 1 dan/mm	Reakcija na požar:	Razred A1
Ostatak vlage mјeren CM-uređajem:	cca. 1 dan/mm	Debljine sloja:	3 - 15 mm
- paropropusne obloge:	≤3,0%	Prohodnost:	Nakon cca. 5 sati
- paronepropusne obloge:	≤2,5%	Opterativnost:	Nakon cca. 72 sata
- parket na lijepljenje:	≤2,0%	Potrošnja:	cca 1,6 kg/m ² /mm
Broj izjave o svojstvima:	5304	Otvoreno vrijeme (u kanti):	cca. 20 min
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Papirnata vreća 25 kg		
Rok trajanja:	6 mjeseci na paletama u suhom prostoru u originalnom pakiranju.		