

Tehnička uputa **Gletti 6-30**

Jednoslojna fina ručna gipsana žbuka

Razred B1/60/2 u skladu s EN 13279-1

K00236161



Svojstva

- Glatka površina
- Dobra obradivost
- Jednoslojna
- Za ručnu obradu
- Prozirna
- Bijele boje
- Za sve uobičajene podloge
- Za debljine slojeva 6-30 mm



Opis proizvoda

Gletti 6-30 je gotovi zamiješani suhi mort na bazi gips-vapna, tvornički pripremljen za ručnu obradu.

Područje primjene

Jednoslojna temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove. Prikladna za primjenu u stanovima, uredima, školama, zdravstvenim objektima, a može se koristiti za kuhinje i kupaonice u stanovima. Ograničena upotreba u prostorima sa stalnom visokom vlažnosti.

Obrada

Podloga:

Opeka, prirodni kamen, porozni beton, beton, drvena vuna itd.

Priprema podloge:

S podloge je potrebno ukloniti prljavštinu i prašinu. Jako upojne podloge potrebno je pripremiti s Putzgrund, a betonske podloge potrebno je pripremiti s KontaktB Plus.

Miješanje:

Sa strojevima za ručno miješanje, samo s čistom vodom, bez dodavanja drugih materijala. Prvo uliti vodu u čistu kantu, a zatim dodati suhi materijal, nakon kratkog vremena čekanja (3-5 minuta), temeljito promiješati.

Potreba za vodom:

Približno 11,2 litara/vreća (cca. 0,45 l/kg suhog materijala).

Potrošnja materijala:

1 vreća (25 kg), dovoljna je za približno 2,2 m² u debljini sloja od 1 cm.

Obrada:

Materijal se nanosi ručno. Žbuka se obrađuje ravnom H letvom, izreže se trapeznom letvom, a zatim filca. Visoka kvaliteta obrađene površine može se postići glet masom (na bazi gipsa), Superfinish ili Gletti Finish (na bazi polimernih veziva). Ne filcati ili zaglađivati prije polaganja pločica.

Uvjeti obrade: Temperatura površine, materijala i zraka mora biti iznad + 5 ° C i ispod + 25 ° C.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,50 mm	Čvrstoća prionjivosti:	0,25 N/mm ²
Vrijeme primjene:	cca. 1 sat	Vezivo:	cement, vapno, hidrat
Toplinska provodljivost $\lambda_{10, dry}$:	NPD	Reakcija na požar:	Razred A1
Debljina žbuke:	6-30 mm	Voda za miješanje:	0,45 l/kg suhe žbuke
Vrijeme sušenja:	ovisno o debljini 4-8 h	Potrošnja:	cca. 11,0-12,0 kg/m ² po cm
Broj izjave o svojstvima:	2704		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Vreća 25 kg, paleta 1,2 to		
Rok trajanja:	6 mjeseci na paletama u suhom prostoru i originalnom pakiranju.		