




Područje primjene:

SilverCol je visokokvalitetna, fleksibilna cementna masa za fugiranje, pakirana u kante. Koristi se za fugiranje unutarnjih i vanjskih podnih i zidnih obloga od keramičkih i gres pločica, ploča od prirodnog kamena ili na osnovi cementa. Primjenjiv i kod podnih i zidnih grijanja, te na površinama s velikim temperaturnim promjenama kao što su vanjske terase i balkoni. Idealna masa za fugiranje bazena i fasadnih obloga. Zbog posebnih dodataka vrlo podatna kod izvedbe, te vrlo vodoodbojna i sa smanjenim rizikom od pojave mrlja.



Za unutarnju i
vanjsku upotrebu



Izuzetno otporan
na utjecaj iz okoliša



Za zidno
grijanje



UV stabilan



Za podno
grijanje



Antigljivični



Primjena
kod bazena



Vodoodbojno



Preporučena
debljina sloja



Antibakterijski
srebrni dodatak



www.lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF
Rješenja u graditeljstvu



Antibakterijski
dodatak

SILVERCOL
PREMIUM FLEKSIBILNA MASA ZA FUGIRANJE

SILVERCOL

Vaš partner u higijeni prostora

SilverCol je iz više razloga „premium“ proizvod, a posebno ga jedno svojstvo čini posebnim. Ovaj proizvod sadrži dodatak koji sprečava rast bakterija, glivica, algi i pljesni. Zbog toga ga preporučamo u prostorijama i na površinama gdje se traži povećana „higijena prostora“.

Srebrni dodatak je razvijen u švicarskoj tvrtki SANITIZED, od profesionalaca koji su stručnjaci u području antimikrobioloških sredstava. Poduzeće dozvoljava korištenje svog dodatka samo partnerima koji zadovoljavaju njihovim strogim propisima o kvaliteti. Antimikrobiološka svojstva SilverCol-a ispitana su u tvrtki SANITIZED i na temelju njih proizvodu je dodijeljen certifikat kojim se dokazuje njegova djelotvornost.



Praškasti materijal sa vodom izmješati



Materijal za fugiranje nanijeti na gladilicu



Višak sa površine se uklanja sa spužvom

Tehnički podaci:

Granulacija:	0,2 mm
Miješanje:	Za 1 kg suhog morta treba cca. 0,3 lit čiste vode. (Za kantu 5 kg suhog morta treba cca. 1,5 litre vode)
Vrijeme miješanja:	5 min., 5 min. sazrijevanja, 2 min. mijешање
Otvoreno vrijeme:	Cca. 30 minuta
Uvjeti primjene:	Temperature materijala, zraka i podloge moraju biti između +5°C i +30°C. Svježe fugirane površineštiti od propušta direktnog sunčevog zračenja.
Prohodnost:	Nakon 24 sata.
Opteretivost:	Nakon 7 dana.
Pakiranje:	Kanta 5 kg.
Skladištenje:	24 mjeseci u originalnom pakiranju.
Broj tonova:	20
Šifra proizvoda:	K00675xx1
Norma proizvoda:	EN 13888
Broj poč. ispitivanja:	A-98/1992
EINECS-broj:	266-043-4

Fizikalna svojstva:

Čvrstoća pri savijanju prema EN 12808-3

Početna čvrstoća pri savijanju:	>3,5 [N/mm ²]
------------------------------------	---------------------------

Tlačne čvrstoće prema EN 12808-3

Početna tlačna čvrstoća:	>15 [N/mm ²]
-----------------------------	--------------------------

Nakon smrzavanja i odmrzavanja:	>15 [N/mm ²]
------------------------------------	--------------------------

Vodoupojnost prema EN 12808-5

Nakon 30 minuta:	<2 [g]
------------------	--------

Nakon 240 minuta:	<5 [g]
-------------------	--------

Otpornost na habanje:	<1000 [mm ³]
--------------------------	--------------------------

Napomene: Navedeni tehnički podaci dobiveni su u kondicioniranim uvjetima i mogu odstupati ovisno o uvjetima izvođenja. U posebnim slučajevima preporuča se prije početka radova, ispitati da li proizvod svojim svojstvima odgovara zahtjevima za predviđenu namjenu na predmetnom objektu!