

## Tehnička uputa **Eurosan UP (H)**

**WTA ručna sanacijska podložna žbuka**

Razred R-CSII u skladu s EN 998-1

K00551301



### Svojstva

- Za ručnu obradu
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Prema WTA smjernicama
- Otporna na soli
- Visoki sadržaj zračnih pora
- Paropropusna
- Hidrofobna



### Opis proizvoda

*Eurosan UP (H)* je tvornički gotovi specijalni mort na osnovi sulfatootpornog cementa i trasa, za ručnu obradu.

### Područje primjene

*Eurosan UP* služi kao kontrolni sloj žbuke kod sanacijskog sustava prema WTA smjernicama. *Eurosan UP* je podložni sloj za sanacijsku žbuku *Eurosan OP*. Podloga mora biti potpuno prekrivena, a minimalna debljina sloja iznositi 1 cm.

### Obrada

#### Podloge

Cigla, beton, prirodni kamen, glina.

#### Priprema podloga

Podloga mora biti nosiva i očišćena od prašine, bez sipkih dijelova i iscvjetavanja, ne smije biti smrznuta i vodoodbojna. Oštećenu žbuku odstraniti cca. 1 m iznad područja iscvjetavanja odnosno vlaženja. Zidarski mort u fugama odstraniti do dubine cca. 2 cm. Podlogu suhim postupkom očistiti od sipkih i labavih dijelova. Podlogu ostaviti da se isušila! Kako bi se smanjilo naknadno vlaženje, preporuča se izvedba naknadne hidroizolacije zidova (npr. injektiranje, umetanje limova i sl.) ili drenaže oko objekta.

Na podlogu nanijeti sanacijski prethodni špric *Cemix Eurosan VS* tako da je pokrivenost cca. 50%. Vrijeme sušenje: 3 dana.

#### Miješanje

Vreću suhog morta miješati s cca. 12 litara čiste vode u zidarskoj miješalici. Vrijeme miješanja do postizanja ispravne konzistencije za ručnu obradu je između 3 i 5 minuta. Ne dodavati strane materijale!

#### Izvedba

Nakon odgovarajućeg sušenja sanacijskog šprica ili sanacijske izravnavajuće žbuke *Eurosan AP*, strojem za žbukanje nanijeti *Eurosan UP* u minimalnoj debljini sloja 1 cm i površinu žbuke vodoravno pročešljati zidarskim češljem ili zupčastom gladilicom. Podloga mora biti potpuno pokrivena s podložnom žbukom. Sloj sušiti oko 1 tjedan. Nakon sušenja mrlje od soli i/ili vlage ne smiju biti vidljive. Sanacijsku žbuku *Eurosan OP* nanijeti tek nakon potpunog isušivanja podložnog sloja.

#### Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između +5°C i +25°C. Površine štiti od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha.

#### Napomene:

Za fiksiranje profila, vodilica i instalacija, te ispunu Instalacijskih kanala (struja, voda, kanalizacija i sl.) koristiti isključivo mortove na osnovi cementa. Niti u kojem slučaju za ove radove koristiti gipsane mortove!

### Tehnički podaci

<b>Veličina zrna:</b>	do 2,0 mm	<b>Prionjivost na beton:</b>	>0,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tlačna čvrstoća:</b>	>2,5 N/mm	<b>Čvrstoća pri savijanju:</b>	>1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Vodoupojnost:</b>	≥1,0 kg/m <sup>2</sup> nakon 24h	<b>Reakcija na požar:</b>	Razred A1
<b>Toplinska provodljivost λ<sub>10,dry</sub>:</b>	0,31 W/mK	<b>Koeficijent paropropusnosti μ:</b>	6
<b>Penetracija vode:</b>	≤5 mm	<b>Debljina sloja:</b>	10-30 mm
<b>Otvoreno vrijeme:</b>	cca. 2 sata	<b>Potrošnja:</b>	cca. 10 kg/m <sup>2</sup> po cm
<b>Vrijeme sušenja:</b>	cca. 7 dana	<b>Broj izjave o svojstvima:</b>	3403
<b>Sigurnosne upute:</b>	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
<b>Pakiranje:</b>	vreća 40 kg	paleta 1,2 to	
<b>Rok trajanja:</b>	12 mjeseci na paletama u suhom prostoru u originalnom pakiranju.		

# EUROSAN

system

Cemix Croatia d.o.o. HR-48350 Đurđevac, Petra Preradovića 51  
Tel: +385 (0)48 279-900, Fax: +385 (0)48 279-925  
web: www.cemix.hr, e-mail: mail@cemix.hr