

Tehnička uputa

NivoSP 0-20

Samonivelirajuća podna masa za izravnavanje
na osnovi kalcij-sulfata

Razred CA C25 F6 prema EN 13813

K00618321



Svojstva

- Za unutarnju primjenu
- Za podno grijanje
- Na beton, umjetni kamen kalcij-sulfatni ili cementni estrih
- Debljina sloja 0-20 mm
- Vrlo lagana obrada
- Za sve vrste parketa, PVC ili tekstilne obloge i keramičke pločice
- Za ručnu i strojno nanošenje



Opis proizvoda

Samonivelirajuća podna masa za izravnavanje na osnovi kalcij-sulfata s aditivima, za ručnu i strojnu primjenu.

Područje primjene

Za nивелирање и изравњавање неравних унутарњих подова на основи цемента (бетон, цементни естри) или калциј-сулфата (анхидритни и гипсани естри), за постојеће минералне облоге (нпр. терако, природни камен, керамиčке пластице и сл.) у дебљини до 20 mm. Као подлога примјенијив за PVC-облоге, све врсте паркета и код подног гријања. Не смije se користити u влажним просторијама. Површине изведене с NivoSP se обавезно moraju облоžiti.

Obrada

Podloga

Подлоге на основи цемента (бетон, цементни естри) или калциј-сулфата (анхидритни и гипсани естри), постојеће минералне облоге (нпр. терако, природни камен, керамиčке пластице и сл.)

Priprema podloge

Подлога мора бити одговарајуће чврста, суха и чиста. Подлоге претходно припремити с Cemix Nivogrund, при чему јако upojne подлоге premazati dva puta. Neupojne глатке подлоге припремити с Cemix KontaktB Plus.

Miješanje

Kod ručне припреме, суhi materijal neposredno prije izvedbe izmiješati sa čistom vodom ručnim mješačem do postizanja jednolične pastozne žitke mase bez grudica, masu ostaviti 5 minuta da sazrije te ponovno kratko promiješati.

Moguće je i izljevanje pomoću stroja за žbukanje (нпр. PFT G4/G5 opremljenim dodatnim mješačem Rotoquir/Rotomix).

Izvedba

Pripremljenu masu razliti po pripremljenoj подлоzi, jednolično razvući metalnom gladilicom за естрие и одзрачти igličastim valjkom prolaskom u dva okomita smjera. Veličina iglica valjka mora biti oko dvije debljine sloja.

Napomene:

Izmiješati само onoliko materijala koliko je moguće ugraditi u 20 min.! Temperature подлоге, материјала и zraka moraju biti između +5°C i +25°C. Svježe izlivene površine štititi od direktnog sunčevog zračenja i jakog propuha. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,3 mm	Utrošak vode:	cca. 0,25 l/kg suhog morta
Tlačna čvrstoća:	≥25 N/mm ²	Čvrstoća pri savijanju:	≥6 N/mm ²
Oslobađanje korozivnih supstanci	CA	Čvrstoća prionjivosti površine:	cca. 1,5 N/mm ²
Vrijeme sušenja:	cca. 1 dan/mm	Reakcija na požar:	Razred A2
Ostatak vlage mjerjen CM-uređajem:	bez grijanja podno grijanje	Debljine sloja:	0 - 20 mm
- paropropusne obloge:	≤1,0%	Prohodnost:	Nakon cca. 5 sati
- paronepropusne obloge:	≤0,5%	Opteretivost:	Nakon cca. 3 dana
- parket na lijepljenje:	≤0,3%	Otvoreno vrijeme(u kanti):	cca. 20 min
Broj izjave o svojstvima:	5305	Potrošnja:	cca 1,6 kg/m ² /mm
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Papirnata vreća 25 kg		
Rok trajanja:	6 mjeseci na paletama u suhom prostoru u originalnom pakiranju.		